MORDANTS À L'AMMONIAC ET À LA GOMME ARABIQUE. RECETTE N° 2.

Nom usuel : Mordançage.
Nom vernaculaire : Idem.
Domaine : Minéral
Manuscrit source : Anonyme.
Auteur : ANONYME

Tous droits réservés : L'atelier du noble carmin - Michel LARROCHE - Fiche n° 136. IAN 05. MOR-02

DOSAGES D'ALUN POUR LE MORDANÇAGE. (Anonyme).

Alun:

Pour 1 kg de charge, 200 gr.

Dissoudre l'alun dans l'eau bouillante, y plonger la charge humide à teinter, porter à ébullition en remuant pendant 1 heure, laisser refroidir, sortir la charge et l'égoutter.

DOSAGES DE SULFATE DE CUIVRE POUR LE MORDANÇAGE. (Anonyme).

Sulfate de cuivre:

Pour 1 kg. de charge, 25 à 50 gr.

Le sulfate de cuivre fait virer les jaunes en verts, dissoudre le sulfate de cuivre dans de l'eau tiède, mettre la charge déjà teinte en jaune, donc encore humide, faire bouillir de 10 minutes à 1 heure en remuant, bien rincer et égoutter la charge.

DOSAGES DE SULFATE DE FER POUR LE MORDANÇAGE. (Anonyme).

Sulfate de fer:

Pour 1 kg. de charge, 25 à 50 gr.

Le sulfate de fer permet de foncer les couleurs, même méthode que pour le sulfate de cuivre, mais faire bouillir de 2 à 3 heures.