



BLEU D'ARGENT LUNE. RECETTE N° 4.

- Nom usuel :** Bleu d'argent-lune, azur d'âtre (erroné).
Nom vernaculaire : Azur d'Acre (ville de Saint-Jean d'Acre).
Origine du nom : Il peut s'agir soit du mot âcre désignant le succus d'arum azurum avec lequel on enduisait les lamelles d'argent servant à la fabrication de cette couleur bleue, soit du nom de la ville de Saint-Jean d'Acre..
Domaine : Minéral
Manuscrit source : Secrets concernant les Arts et Métiers 1810.
Auteur : CLAUDE JOMBERT

RECETTE POUR FAIRE L'AZUR DE LUNE EN 15
JOURS.

Prenez de très fort vinaigre, dissolvez-y du sel gemme¹ et de l'alun de roche², tant qu'il en pourra dissoudre ; puis mettez-le dans un pot de terre neuf, et suspendez au-dessus des lamines de fin argent ; ensuite couvrez bien le pot, et le lutez hermétiquement. Etant luté, vous l'enterrez exactement dans la cave, et au bout de dix ou quinze jours vous ôterez l'azur que vous trouverez attaché aux lamines ; vous le remettrez après comme auparavant, et au bout de dix jours vous en ôterez encore l'azur. Les lames d'argent doivent être suspendues dans le vinaigre, si on le juge à propos.

1- Sel gemme:

Chlorure de sodium NaCl

2- Alun de roche:

Alun de potassium $\text{K}_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.